

CD	CODICI	
TSK	Tipo scheda	BDR
NCT	CODICE UNIVOCO	
NCTN	Numero	1998-123c
INT	Intervento	Manutenzione di mosaici da riportare su pannelli in vetroresina
AM	RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI	
AMD	ATTO DI AFFIDAMENTO LAVORI	
AMDD	Data (yyyy/mm/dd)	1998/07/24
AMDD	Data (yyyy/mm/dd)	1997/12/31
AMR	RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI	
AMRL	Legge	L.R. 20/1990
AMRP	Piano di riferimento	1996-97
LC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCP	Provincia	RE
PVCC	Comune	Reggio Emilia
PVCN	Sede	Musei Civici
PVCI	Indirizzo	Via Spallanzani 1 - 42100 Reggio Emilia
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Oggetto	mosaico
OGTO	Indicazioni sull'oggetto	STATO DI CONSERVAZIONE Mosaici relativamente in buono stato inglobati su supporto cementizio
ADT	Datazione	epoca romana
AO	PROGETTO DI RESTAURO	
AOF	ELEMENTI INFORMATIVI	

RE	INTERVENTO DI RESTAURO	
RES	RESTAURO	
RESL	Data fine lavori (yyyy/mm/dd)	2000/04/30
RESR	Relazione tecnica finale	PULITURA della superficie mediante rimozione con spazzole morbide e getti d'aria dei depositi di polvere Lavaggio con acqua deionizzata delle tessere in marmo e degli interstizi. rimozione della vecchia armatura in ferro: a superficie sgrossata, si è proceduto a una sabbiatura a pressione controllata che ci ha permesso di rimuovere il cemento quasi totalmente. Sulla superficie così preparata è stata applicata una garza, fissata alle tessere con resina caricata con inerti di marmo tritati, e successivamente appoggiata al pannello in composito. DISINFESTAZIONE Trattamento biocida preventivo e protezione della superficie del mosaico con apposito distaccante per resina siliconica da stampi. CONSOLIDAMENTO Stesura di uno strato di resina siliconica per stampi sulla superficie del mosaico e rinforzo dello strato, mediante inserimento di rete in nylon a maglia stretta per bloccare in modo elastico e reversibile il mosaico consentendo la lavorazione di rimozione sul dorso. -applicazione di un pannello di legno come rinforzo e per consentire la movimentazione. Esecuzione, sulla superficie in cemento della parte posteriore dei pannelli, tagli con utensili a rotazione muniti di dischi appositamente preparati. I tagli, sia longitudinali che trasversali, hanno consentito di rimuovere buona parte dello spessore del pannello in cemento senza particolari traumi per il mosaico. Ad indurimento avvenuto, si è proceduto al distacco dei pannelli di legno e della resina siliconica. Sulla superficie del mosaico così scoperta sono state effettuate le seguenti operazioni: PULITURA accurata con solventi e tamponi; CONSOLIDAMENTO Rimozione parti in cemento e vecchie stuccature; Fissaggio tessere non ancorate e rifacimento lacune con intonaco a base di polvere di marmo a calce aerea INTEGRAZIONE PITTORICA Tonalizzazione delle lacune con colori ad acquerello; Stuccatura dei bordi con malta di calce e polvere di marmo; TRATTAMENTI FINALI Protezione finale con biocida e, ad essiccazione avvenuta, stesura di cera microcristallina
DO	FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
AN	ANNOTAZIONI	
LNK	Link esterno	L'immagine e il frammento. Il mosaico in Emilia-Romagna http://online.ibc.regione.emilia-romagna.it/h3/h3.exe/apubblicazioni/t?NRECORD=0000005980