

CATALOGO DEL PATRIMONIO

CD	CODICI	
TSK	Tipo scheda	BDR
NCT	CODICE UNIVOCO	
NCTN	Numero	1998-123c
INT	Intervento	Manutenzione di mosaici da riportare su pannelli in vetroresina
AM	RIFERIMENTI AMMINIS	TRATIVI
AMD	ATTO DI AFFIDAMENTO	O LAVORI
AMDD	Data (yyyy/mm/dd)	1998/07/24
AMDD	Data (yyyy/mm/dd)	1997/12/31
AMR	RIFERIMENTI AMMINIS	TRATIVI
AMRL	Legge	L.R. 20/1990
AMRP	Piano di riferimento	1996-97
LC	LOCALIZZAZIONE GEC	GRAFICO-AMMINISTRATIVA
LC PVC		GRAFICO-AMMINISTRATIVA GRAFICO-AMMINISTRATIVA
PVC	LOCALIZZAZIONE GEC	GRAFICO-AMMINISTRATIVA
PVC PVCP	LOCALIZZAZIONE GEO	GRAFICO-AMMINISTRATIVA RE
PVCP PVCC	LOCALIZZAZIONE GEO Provincia Comune	RE Reggio Emilia
PVCP PVCC PVCN	Provincia Comune Sede	RE Reggio Emilia Musei Civici
PVC PVCC PVCN PVCI	Provincia Comune Sede Indirizzo	RE Reggio Emilia Musei Civici
PVC PVCC PVCN PVCI OG	Provincia Comune Sede Indirizzo OGGETTO	RE Reggio Emilia Musei Civici
PVC PVCC PVCN PVCI OG OGT	LOCALIZZAZIONE GEO Provincia Comune Sede Indirizzo OGGETTO OGGETTO	RE Reggio Emilia Musei Civici Via Spallanzani 1 - 42100 Reggio Emilia
PVC PVCP PVCC PVCN PVCI OG OGT OGTD	Provincia Comune Sede Indirizzo OGGETTO OGGETTO Oggetto	RE Reggio Emilia Musei Civici Via Spallanzani 1 - 42100 Reggio Emilia mosaico STATO DI CONSERVAZIONE Mosaici relativamente in
PVC PVCP PVCC PVCN PVCI OG OGT OGTD OGTO	Provincia Comune Sede Indirizzo OGGETTO OGGETTO Oggetto Indicazioni sull'oggetto	RE Reggio Emilia Musei Civici Via Spallanzani 1 - 42100 Reggio Emilia mosaico STATO DI CONSERVAZIONE Mosaici relativamente in buono stato inglobati su supporto cementizio epoca romana

RE	INTERVENTO DI RESTA	AURO
RES	RESTAURO	
RESL	Data fine lavori (yyyy/mm/dd)	2000/04/30

PULITURA della superficie mediante rimozione con spazzole morbide e getti d'aria dei depositi di polvere Lavaggio con acqua deionizzata delle tessere in marmo e degli interstizi. rimozione della vecchia armatura in ferro: a superficie sgrossata, si è proceduto a una sabbiatura a pressione controllata che ci ha permesso di rimuovere il cemento quasi totalmente. Sulla superficie così preparata è stata applicata una garza, fissata alle tessere con resina caricata con inerti di marmo tritati, e successivamente appoggiata al pannello in composito. DISINFESTAZIONE Trattamento biocida preventivo e protezione della superficie del mosaico con apposito distaccante per resina siliconica da stampi. CONSOLIDAMENTO Stesura dì uno strato di resina siliconica per stampi sulla superficie del mosaico e rinforzo dello strato, mediante inserimento di rete in nylon a maglia stretta per bloccare in modo elastico e reversibile il mosaico consentendo la lavorazione di rimozione sul dorso. -applicazione di un pannello di legno come rinforzo e per consentire la movimentazione. Esecuzione, sulla superficie in cemento della parte posteriore dei pannelli, tagli con utensili a rotazione muniti di dischi appositamente preparati. I tagli, sia longitudinali che trasversali, hanno consentito di rimuovere buona parte dello spessore del pannello in cemento senza particolari traumi per il mosaico. Ad indurimento avvenuto, si è proceduto al distacco dei pannelli di legno e della resina siliconica. Sulla superficie del mosaico così scoperta sono state effettuate le sequenti operazioni: PULITURA accurata con solventi e tamponi; CONSOLIDAMENTO Rimozione parti in cemento e vecchie stuccature; Fissaggio tessere non ancorate e rifacimento lacune con intonaco a base di polvere di marmo a calce aerea INTEGRAZIONE PITTORICA Tonalizzazione delle lacune con colori ad acquerello; Stuccatura dei bordi con malta di calce e polvere di marmo; TRATTAMENTI FINALI Protezione finale con biocida e. ad essiccazione avvenuta.

RESR Relazione tecnica finale

DO	FONTI E DOCUME	FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO		
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA			
AN	ANNOTAZIONI			
LNK	Link esterno	L'immagine e il frammento, Il mosaico in Emilia- Romagna http://online.ibc.regione.emilia- romagna.it/h3/h3.exe/apubblicazioni/t?NRECORD=000000 5980		

stesura di cera microcristallina