



CD	CODICI	
TSK	Tipo scheda	BDR
NCT	CODICE UNIVOCO	
NCTN	Numero	2005-437-2
INT	Intervento	Intervento di restauro e manutenzione conservativa di una stele funeraria
AM	RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI	
AMD	ATTO DI AFFIDAMENTO LAVORI	
AMDD	Data (yyyy/mm/dd)	2005/11/28
AMR	RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI	
AMRL	Legge	L.R. 18/2000
AMRP	Piano di riferimento	2004
LC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCP	Provincia	FE

PVCC Comune Bondeno

PVCN Sede Museo Civico Archeologico G. Ferraresi

OG	OGGETTO
OGT	OGGETTO

OGTD Oggetto stele funeraria

OGTI Numero inventario 50029

OGTO Indicazioni sull'oggetto

stele di Marco Nevio Marcello STATO DI CONSERVAZIONE L'opera, in deposito presso il Museo Archeologico di Ferrara e conservata sotto al portico adiacente il giardino del Museo, si presentava coperta da depositi di sporcizia comune, segnata da due profonde incisioni da attrezzo metallico e da tre linee di frattura. In passato era già stata oggetto di almeno due interventi, che avevano comportato l'incollaggio delle parti (eseguito con materiali di diversa qualità) e una pulitura superficiale. Pur in assenza di documentazione specifica sugli interventi, si poteva notare che gli incollaggi dei frammenti maggiori (il corpo centrale e lo sporto inferiore) erano stati eseguiti in cemento rinforzato da una resina molto corposa, con abbondanti fuoruscite sul davanti e colate sul retro, mentre per il frammento più piccolo (angolo superiore sinistro) era stata utilizzata una resina trasparente e più fluida. Una forte abrasione superficiale, particolarmente evidente nella parte inferiore, fa pensare ad un tentativo di "pulitura" delle macchie brune presenti sulla superficie: il forte impoverimento della materia non è tuttavia riuscito a eliminare il disturbo visivo. La lastra presenta una frattura trasversale nel corpo centrale già riassembleta e altre due fratture (angolo superiore sinistro e inferiore destro) ricomposte. La superficie è ricoperta di sporcizia e incrostazioni, corrosa e segnata da una profonda abrasione a V nella parte superiore.

MTC	Materia e tecnica	marmo
AO	PROGETTO DI RESTAURO	
AOF	ELEMENTI INFORMATIVI	
RE	INTERVENTO DI RESTAURO	
RES	RESTAURO	

RESR Relazione tecnica finale

PULITURA spolveratura lavaggio per rimuovere i depositi superficiali prove preliminari alla pulitura generale, e in particolare per le macchie; pulitura effettuata con lavaggi ripetuti su tutta la stele e impacchi localizzati allo scopo di attenuare leggermente il disturbo visivo.
CONSOLIDAMENTO rinforzo dei vecchi incollaggi

eliminazione meccanica delle colature sul retro e delle sbavature di resina e di cemento trattamento consolidante stuccature di completamento

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine

