

ID Samira: 171616
 Numero: 2005-19
 Piano di riferimento: 2003

CD	CODICI	
TSK	Tipo scheda	BDR
NCT	CODICE UNIVOCO	
NCTN	Numero	2005-19
INT	Intervento	Restauro intonaci della Chiesa dell'Ospedale di San Lazzaro di Reggio Emilia
AM	RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI	
AMD	ATTO DI AFFIDAMENTO LAVORI	
AMR	RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI	
AMRP	Piano di riferimento	2003
LC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCP	Provincia	RE
PVCC	Comune	Reggio Emilia
PVCN	Sede	Centro di Documentazione Storia della Psichiatria
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Oggetto	intonaco
AO	PROGETTO DI RESTAURO	
AOF	ELEMENTI INFORMATIVI	
AOFB	Notizie storico-critiche	Pareti tinteggiate a tempera con decorazioni semplici e zoccolatura a smalto a imitazione della pietra
AOFG	Stato di conservazione	Pellicola pittorica a tempera parzialmente distaccata e polverosa, smalto zoccolatura sollevato in più punti causa umidità
RE	INTERVENTO DI RESTAURO	
RES	RESTAURO	

RESR Relazione tecnica finale

Spolveratura manuale con spazzole morbide e piccoli getti di aria. Pulizia della superficie con spugne per restauro tipo Wishab ed eventuali impacchi localizzati di H2O deionizzata e carbonato d'ammonio. Consolidamento pellicola pittorica con soluzione di H2O demineralizzata e resina acrilica tipo Primal AC33. , Eventuale consolidamento dell'intonaco con iniezioni di malta fluidificata tipo Ledan o similare. ' Rimozione di zanche e chiodi incongrui, chiusura fori, crepe e mancanze d'intonaco con materiale simile all'originale. Ritocco pittorico con acquerello 'sulle zone decorate e a calce sui l'integgi. Nella parte della zoccolatura, sarà ripetuta la fase di intervento come sopra con 1'agl'aggiunta del ripristino del tinteggio asmalto ozigi originalecon tecniche emateriali simili. Eventuale consolidamento finale protettivo di superficie con soluzione di Primal AC33 a12% con acqua.