



CD	CODICI	
TSK	Tipo scheda	BDR
NCT	CODICE UNIVOCO	
NCTN	Numero	2007-147
INT	Intervento	manutenzione e restauro conservativo di capi d'abbigliamento appartenuti a Giosuè Carducci.
AM	RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI	
AMD	ATTO DI AFFIDAMENTO LAVORI	
AMR	RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI	
AMRL	Legge	L.R. 18/2000
AMRP	Piano di riferimento	2006
LC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCP	Provincia	BO
PVCC	Comune	Bologna

PVCN Sede Casa Carducci

OG OGGETTO

OGT OGGETTO

OGTD Oggetto abito

OGTT Tipologia oggetto vestaglia

OG OGGETTO

OGT OGGETTO

OGTD Oggetto abito

OGTT Tipologia oggetto pantaloni

OG OGGETTO

OGT OGGETTO

OGTD Oggetto abito

OGTT Tipologia oggetto giacca verde

OG OGGETTO

OGT OGGETTO

OGTD Oggetto abito

OGTT Tipologia oggetto gilet verde

OG OGGETTO

OGT OGGETTO

OGTD Oggetto abito

OGTT Tipologia oggetto redingote nera

OG OGGETTO

OGT OGGETTO

OGTD Oggetto abito

OGTT Tipologia oggetto frac

OG OGGETTO

OGT OGGETTO

OGTD Oggetto abito

OGTT Tipologia oggetto gilet-frac

RE INTERVENTO DI RESTAURO

RES RESTAURO

VESTAGLIA Spolveratura con pennello e aspiratore a distanza per la rimozione della polvere bianca di borotalco. Spolveratura ulteriore interno ed esterno con rete di protezione ed aspiratore a potenza regolabile.

Smacchiatura con acqua e alcool. Pulitura a vapore del dritto con panno in microfibra. Posizionamento su manichino appositamente imbottito su misura. Restauro a cucito delle lacune: fermatura a sottopunto ancorato ai supporti in tessuto appositamente tinto e applicazione di innesti a misura delle lacune maggiori, fissati con filo di Lione. Restauro del risvolto anteriore: consolidamento con velo di Lione cucito mediante filze di sostegno. Restauro di circa 50 piccoli buchi sparsi sul davanti e sul retro:

inserimento di supporti tessili di colore idoneo, fermati con filo di Lione. Restauro delle lacerazioni rammendate sui fianchi con le stesse modalità. Messa in forma finale su manichino. PANTALONI Spolveratura generale con pennello e aspiratore a distanza per la rimozione della polvere bianca di borotalco. Spolveratura interno ed esterno con rete di protezione e aspiratore a potenza regolabile. Pulitura a vapore del dritto con panno in microfibra. Pulitura a vapore della fodera con le stesse modalità. Posizionamento su manichino appositamente imbottito su misura. Restauro panno Restauro delle zone lacunose (cavallo, orlo del pantalone ds. e sn.):

inserimento di tessuti fissati con filze e sottopunto.

Restauro lacune sul retro con il medesimo procedimento.

Restauro di circa 60 buchi piccolissimi sul davanti:

fermatura a sottopunto ancorato ai supporti tessili, posizionati al di sotto delle zone danneggiate. Restauro fodera Restauro fodera del cavallo: cucitura delle rotture, e riposizionamento nella foggia originale. Messa in forma finale con vapore. GIACCA Spolveratura generale con pennello e aspiratore a distanza per la rimozione della polvere bianca di borotalco. Spolveratura ulteriore interno ed esterno con rete di protezione e aspiratore a potenza regolabile. Smacchiatura locale con acqua e acetone. Pulitura a vapore del dritto con panno in microfibra. Pulitura a vapore fodera con le stesse modalità. Posizionamento su manichino appositamente imbottito su misura. Restauro fodera Scucitura di un tratto di fodera per agevolare l'operazione di consolidamento della stessa. Fermatura mediante filze del velo di sostegno posizionato al di sotto delle zone danneggiate. Ricucitura della fodera. Restauro panno Restauro piccoli buchi sul davanti: inserimento di supporti fermati a sottopunto. Messa in forma finale su manichino. GILET Spolveratura generale con pennello e aspiratore a distanza per la rimozione della polvere bianca di borotalco. Spolveratura ulteriore interno

RESR Relazione tecnica finale

ed esterno con rete di protezione e aspiratore a potenza regolabile. Pulitura a vapore esterno con panno in microfibra. Pulitura a vapore fodera con la stessa modalità. Posizionamento su manichino appositamente imbottito su misura. Restauro a cucito delle zone lacunose (scollo, bordo chiusura sn, orlo sn): inserimento di supporti in tessuto fissati con sottopunto.

Messa in forma finale su manichino. REDINGOTE Spolveratura generale con pennello e aspiratore a distanza per la rimozione della polvere bianca di borotalco. Spolveratura ulteriore interno ed esterno con rete di protezione e aspiratore a potenza regolabile. Smacchiatura con acqua e alcool. Pulitura a vapore del dritto con panno in microfibra. Pulitura a vapore fodera con le stesse modalità. Posizionamento su manichino appositamente imbottito su misura. Restauro panno Scucitura di un tratto di fodera per agevolare l'operazione di consolidamento del panno. Restauro a cucito delle zone lacunose (manica, polso e retro): fermatura a sottopunto ancorato ai supporti tessili, posizionati al di sotto delle zone danneggiate. Restauro circa 50 piccoli buchi sparsi con le stesse modalità. Restauro profilatura verde con inserimento di tessuti a integrazione delle piccole lacune presenti (bavero e orlo inferiore). Restauro fodera Restauro buchi e lisature fodera: inserimento di supporti fissati con filze e sottopunto lungo il margine delle lacune. Ricucitura fodera secondo le modalità originali. Messa in forma finale su manichino. FRAC Spolveratura generale con pennello e aspiratore a distanza per la rimozione della polvere bianca di borotalco. Spolveratura ulteriore interno ed esterno con rete di protezione e aspiratore a potenza regolabile. Smacchiatura esterno con acqua e alcool. Pulitura a vapore esterno con panno in microfibra. Pulitura a vapore della fodera con le stesse modalità. Posizionamento su manichino appositamente imbottito su misura. Restauro fodera Chiusura di due buchetti: inserimento di supporti in velo di Lione e applicazione di innesti del medesimo materiale. Chiusura dei tagli utilizzando il medesimo procedimento. Ricucitura della fodera lungo il bordo inferiore. Restauro panno Restauro buco nella manica: fermatura a sottopunto ancorato al supporto tessile, posizionato al di sotto della lacuna. Messa in forma finale su manichino. GILET Spolveratura generale con pennello e aspiratore a distanza per la rimozione della polvere bianca di borotalco. Spolveratura ulteriore interno ed esterno con rete di protezione e aspiratore a potenza regolabile. Protezione parti inamidate. Smacchiatura della fodera con solvente organico. Vaporizzazione della fodera per reidratare le fibre. Pulitura a vapore del dritto con panno in microfibra. Posizionamento su manichino appositamente imbottito su misura. Messa in forma su manichino.

RESR Relazione tecnica finale

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine



FTAY Didascalia vestaglia

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine



FTAY Didascalia pantaloni

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine



FTAY Didascalia giacca verde

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine



FTAY Didascalia gilet verde

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine



FTAY Didascalia redingote

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine



FTAY Didascalia frac

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine



FTAY Didascalia

gilet-frac