

PVCP

PVCC

Provincia

Comune

CATALOGO DEL PATRIMONIO



| CD | CODICI | |
|--------------------|---|---|
| TSK | Tipo scheda | BDR |
| NCT | CODICE UNIVOCO | |
| NCTN | Numero | 2010-141 |
| INT | Intervento | Intervento di manutenzione e restauro della raccolta di tessuti, donazione Lambertini |
| | | |
| AM | RIFERIMENTI AMMINIS | STRATIVI |
| AMD | RIFERIMENTI AMMINIS ATTO DI AFFIDAMENT | |
| | | O LAVORI |
| AMD | ATTO DI AFFIDAMENT | O LAVORI |
| AMD AMR | ATTO DI AFFIDAMENT RIFERIMENTI AMMINIS | O LAVORI STRATIVI |
| AMD AMR AMRL | ATTO DI AFFIDAMENT RIFERIMENTI AMMINIS Legge Piano di riferimento | CO LAVORI STRATIVI L.R. 18/2000 |

во

Bologna

| PVCN | Sede | Musei Civici d'Arte Antica: Museo Civico Medievale |
|--------|------|---|
| 1 4011 | CCGC | Triadel Cividi a / lite / littlea. Triaded Civide Inicalevale |

| OG | OGGETTO | | | |
|------|--------------|-------------|--|--|
| OGT | OGGETTO | | | |
| OGTD | Oggetto | tessuto | | |
| AO | PROGETTO DI | RESTAURO | | |
| RE | INTERVENTO I | DI RESTAURO | | |
| RES | RESTAURO | | | |

Relazione tecnica finale

RESR

fodere -i frammenti che presentavano evidenti macchie colorate o aree estese di sporco grasso e scuro sono stati sottoposti a pulitura chimica locale per tamponamento con solvente organico utilizzato anche per ricami delle tre croci delle carpette, delle trine di profilatura e galloni di quarnizione dei manufatti delle carpette. Rimozione con solvente chimico delle tracce di adesivo dei bollini tondi del vecchio sistema di inventariazione presenti su alcuni tessuti. -su ogni frammento é stato eseguito il test per verificare la resistenza dei colori dei filati all'acqua. -tutti i frammenti sono stati vaporizzati, distesi e posizionati in forma con spilli di acciaio su sagoma di polistirolo rivestita di melinex -reidratazione e somministrazione controllata di calore hanno consentito il recupero dell'originaria brillantezza e d elasticità dei filati serici inariditi dalla polvere e sgrassati dalle puliture con solvente chimico posizionamento dei tessuti per recuperare forma e dimensioni originarie -consolidamento di alcuni frammenti particolarmente fragili con supporti di taffetas di seta e

fissati a cucito con filati di organzino di seta

-pulitura meccanica per microaspirazione con aspiratore a bassa potenza su entrambe le facce dei tessuti e sulle

| DO | FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO |
|-----|----------------------------------|
| FTA | DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA |



FTAY Didascalia prima del restauro

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine

FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



FTAZ Immagine

FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



FTAZ Immagine

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



FTAZ Immagine

FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

