



CD	CODICI	
TSK	Tipo scheda	BDR
NCT	CODICE UNIVOCO	
NCTN	Numero	2011-179a
INT	Intervento	Intervento di manutenzione straordinaria e restauro di tessuti, ricami, merletti e galloni
AM	RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI	
AMD	ATTO DI AFFIDAMENTO LAVORI	
AMR	RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI	
AMRL	Legge	L.R. 18/2000
AMRP	Piano di riferimento	2010
LC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCP	Provincia	BO
PVCC	Comune	Bologna

PVCN Sede Musei Civici d'Arte Antica: Museo Civico Medievale

OG OGGETTO

OGT OGGETTO

OGTD Oggetto tessuto

OGTO Indicazioni sull'oggetto album con 21 carpette

OGTR Provenienza campionario F. Silvestrini con riordino L.A. Gandini

OG OGGETTO

OGT OGGETTO

OGTD Oggetto tessuto

OGTO Indicazioni sull'oggetto album composto da 99 carpette

OGTR Provenienza campionario F. Silvestrini con riordino L.A. Gandini

OG OGGETTO

OGT OGGETTO

OGTD Oggetto tessuto

OGTT Tipologia oggetto pizzi

OGTO Indicazioni sull'oggetto album composto da 14 carpette

OGTR Provenienza campionario F. Silvestrini con riordino L.A. Gandini

OG OGGETTO

OGT OGGETTO

OGTD Oggetto tessuto

OGTT Tipologia oggetto galloni

OGTO Indicazioni sull'oggetto album composto da 14 carpette

OGTR Provenienza campionario F. Silvestrini con riordino L.A. Gandini

AO PROGETTO DI RESTAURO

RE INTERVENTO DI RESTAURO

RES RESTAURO

RESR      Relazione tecnica finale

-pulitura meccanica per microaspirazione eseguita sui cartoni di raggruppamento dei campioni e sui singoli pezzi  
 -cancellazione delle scritte recenti sui cartoni -  
 conservazione della disposizione dei pezzi sui cartoni -  
 smontaggio e rimontaggio dei pochi pezzi cuciti a rovescio e smontaggio dei campioni ancorati in parte sul rovescio del cartone e rimontati interamente sul dritto per evitare pieghe e favorire una lettura integrale dei frammenti. In questo caso é stato previsto un cilindretto di seta imbottito di ovatta, inserito per ripiegare al dritto le estremità che fuoriuscivano dal cartone. Durante questa fase sono stati rimossi gli spilli di ancoraggio arrugginiti e sostituiti da punti ad ago. - puliture ad acqua per tamponamento e immersione di singoli pezzi perché molto sporchi. Questo ha consentito di ridistendere distorsioni, deformazioni e pieghe. In altri casi la pulitura e la ridistensione sono state eseguite mediante vapore - alcuni frammenti troppo fragili hanno richiesto interventi di consolidamento e pertanto sono stati integralmente restaurati

DO            FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA            DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ      Immagine



FTAY      Didascalia                      prima del restauro

FTA            DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine



FTAY Didascalia prima del restauro

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine



FTAY Didascalia dopo il restauro

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine



FTAY Didascalia

dopo il restauro