



CD	CODICI	
TSK	Tipo scheda	BDR
NCT	CODICE UNIVOCO	
NCTN	Numero	2008-326
INT	Intervento	Restauro di selle
AM	RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI	
AMD	ATTO DI AFFIDAMENTO LAVORI	
AMR	RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI	
AMRL	Legge	L.R. 18/2000
AMRP	Piano di riferimento	2007
LC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCP	Provincia	FC
PVCC	Comune	Cesena

PVCN Sede Museo di Storia dell'Agricoltura

OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Oggetto	sella
OGTQ	Numero	4
OGTR	Provenienza	Giostra d'Incontro - Rocca Malatestiana
MTC	Materia e tecnica	legno
MTC	Materia e tecnica	metallo
MTC	Materia e tecnica	cuoio
MTC	Materia e tecnica	tela
ADT	Datazione	XVIII sec.
RE	INTERVENTO DI RESTAURO	
RES	RESTAURO	

RESR Relazione tecnica finale

Per tutti e quattro i manufatti si è proceduto allo smontaggio parziale delle imbottiture sottostanti per poter raggiungere gli elementi da considerare e sui quali intervenire. LEGNI: si sono rimosse le polveri e le segature provocate dai tarli e dalle tarme con aspirazioni e lavaggi, si è provveduto a disinfestare i materiali con xilamon steso ed iniettato, si è passato al consolidamento delle parti tarlate e fragili con paroloid diluito nitro steso ed iniettato, quindi riparazioni lignee con incollaggi ed integrazioni in essenza di pioppo come da originale, integrazioni strutturali necessarie. METALLI: sono state rimosse le polveri con aspirazioni e lavaggi con acquaragia minerale: sono state eliminate le ossidazioni con ammoniaca stesa, impacchi con cotone idrofilo: bisturi e detertatore ad ultrasuoni per eliminare ossidature, ruggini ed incrostazioni: si è quindi applicato paraloid diluito nitro al 5% come protettore da polvere ed isolante per le ossidazioni e le ruggini. CUOIO e PELLAMI: si è provveduto a rimuovere le polveri con aspirazioni e gli strati di vecchi ingrassi con lavaggi con cotone imbevuto di acquaragia minerale, si sono adottati interventi per far aderire le parti sfogliate con Beva 371 al 5% in withe spirit; si sono riparate le scuciture con applicazioni di supporti per le manche; si è provveduto a unificare cromaticamente le integrazioni ed a molificare sia cuoi che pelli con olio a base di cera e lanolina. Si sono riparati i sottopancia e i sottocoda con integrazione delle manche ricorrendo ad

elementi di recupero coevi mediante apposite cuciture.
TESSUTI:si sono rimosse le polveri con aspirazioni, si sono smontate le canape dai supporti lignei, si sono disinfestate e si è provveduto ad integrare le maniche con incollaggi e cuciture (si è preferito non sostituire le canape perché si sono rilevate in buono stato) di materiale simile e di uguale composizione; si è provveduto a rimontare le selle come da originale.

DO FONTE E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine



FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine



FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine



FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine



FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine



AN ANNOTAZIONI

OSS Osservazioni

Cavalieri, Armature e Tornei. La Giostra d'incontro tra Bologna e Cesena