



CD	CODICI	
TSK	Tipo scheda	BDR
NCT	CODICE UNIVOCO	
NCTN	Numero	2006-377
INT	Intervento	Restauro uniformi e bandiere
AM	RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI	
AMD	ATTO DI AFFIDAMENTO LAVORI	
AMR	RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI	
AMRL	Legge	L.R. 18/2000
AMRP	Piano di riferimento	2004
LC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCP	Provincia	FE
PVCC	Comune	Ferrara

PVCN Sede Museo del Risorgimento e dell'Età Contemporanea

OG OGGETTO

OGT OGGETTO

OGTD Oggetto bandiera

OGTO Indicazioni sull'oggetto

STATO DI CONSERVAZIONE mediocre è ricoperto di polvere e gore d'umidità su tutta la superficie e si presenta deformato in particolare sugli angoli a causa della Prolunata ostensione su questi punti. Le due fasce arancioni ricamate sono lacere e lacunose nelle zone in cui l'ordito è mancante e sono visibili solo le trame. Molti ricami in oro filato sia delle scritte che del disegno centrale sono staccati e sfilacciati. Le fettucce che servivano per l'ostensione oriana (n. 4. una mancante) sono lacere e hanno perso il loro colore naturale; la passamaneria è in alcuni punti scucita nel piedino e presenta le franine Particolarmente fragili.

OGTR Provenienza

35esima brigata d'assalto Bruno Rizzieri

OG OGGETTO

OGT OGGETTO

OGTD Oggetto bandiera

OGTO Indicazioni sull'oggetto

STATO DI CONSERVAZIONE La bandiera, in discreto stato di conservazione è ricoperta sulla superficie di polvere, gore d'umidità che sono particolarmente evidenti nella parte centrale di colore panna. Su tutta la bandiera sono presenti lisature, lacerazioni e lacune, le più evidenti sulla parte panna centrale e su quella rossa, inoltre la fibra dei tre tessuti è notevolmente disidratata. Alcune cuciture dei lati, sono allentate o sfilacciate

OGTR Provenienza

corpo volontari libertà Gruppo Brigate d'assalto Garibaldi Ferrara

OG OGGETTO

OGT OGGETTO

OGTD Oggetto bandiera

OGTO Indicazioni sull'oggetto

STATO DI CONSERVAZIONE Il manufatto in stato di conservazione mediocre è ricoperto di polvere, gore d'umidità, macchie di color nocciola e marrone (probabilmente bruciature) che hanno creato in alcuni punti vere e proprie lacune. Varie lisature, lacerazioni e lacune di diverse dimensioni sono disseminate sulle tre parti che formano la bandiera. La parte di colore verde ha subito nel

corso del tempo un viraggio diventando beige.

OGTR Provenienza corpo volontari libertà 35 bis Brigate d'assalto Garibaldi

OG OGGETTO

OGT OGGETTO

OGTD Oggetto gagliardetto

OGTO Indicazioni sull'oggetto

STATO DI CONSERVAZIONE Il manufatto in stato di conservazione mediocre è ricoperto di polvere incrostata e appare notevolmente raggrinzito in particolare sul davanti in corrispondenza dei ricami. I tre medaglioni all'interno dello scudo sono sfilacciati sui margini mentre solo due lacune sono presenti sull'area: una sulla parte nera ed una sulla parte gialla. Il cordoncino superiore per l'ostensione è praticamente mancante.

OGTR Provenienza gioventù italiana del littorio

RE INTERVENTO DI RESTAURO

RES RESTAURO

bandiera 35 brigata d'assalto Bruno Rizzieri PULITURA Aspirazione meccanica della polvere superficiale; Scucitura delle due fasce in raso arancione per permettere il loro successivo consolidamento ad ago; Test sulla stabilità dei colori per un eventuale lavaggio a secco; Lavaggio "a secco" per tamponamento con solvente organico Vaporizzazione e riposizionamento della bandiera per reidratare le fibre e recuperare la forma originale dell'oggetto, utilizzando acqua deionizzata; Riposizionamento dei fili slegati dei ricami e loro fermatura con filo di cotone (n. 100) in tinta; CONSOLIDAMENTO con supporti totali delle due fasce arancioni e fermatura delle lacune; Ricucitura delle due fasce in loco; Ripristino delle cuciture della passamaneria; Consolidamento delle fettucce d'ostensione; bandiera corpo volontari libertà Gruppo Brigate d'assalto Garibaldi Ferrara PULITURA Aspirazione meccanica della polvere superficiale; Test sulla stabilità dei colori per un eventuale lavaggio ; Lavaggio per immersione in acqua deionizzata oppure "a secco" per tamponamento con solvente organico; Vaporizzazione e riposizionamento della bandiera per reidratare le fibre e recuperare la forma originale dell'oggetto, utilizzando acqua deionizzata; Tintura all'interno del laboratorio dei filati e dei tessuti da utilizzare come supporto con coloranti "Ciba" stabili nel tempo; CONSOLIDAMENTO con supporti totali delle tre parti della bandiera ; Ripristino di alcune cuciture; bandiera corpo volontari libertà 35 bis Brigate d'assalto Garibaldi PULITURA Aspirazione meccanica della polvere

superficiale; Test sulla stabilità dei colori per un eventuale lavaggio ; Lavaggio per immersione in acqua deionizzata oppure "a secco" per tamponamento con solvente organico; Vaporizzazione e riposizionamento della bandiera per reidratare le fibre e recuperare la forma originale dell'oggetto, utilizzando acqua deionizzata; Tintura all'interno del laboratorio dei filati e dei tessuti da utilizzare come supporto con coloranti "Ciba" stabili nel tempo; CONSOLIDAMENTO con supporti totali delle tre parti della bandiera ; Ripristino di alcune cuciture; Fermatura dei fili slegati e delle piccolissime lacune delle fettucce d'ostensione; gagliardetto gioventù italiana del littorio PULITURA Aspirazione meccanica della polvere superficiale; Test sulla stabilità dei colori per un eventuale lavaggio a secco Vaporizzazione e ripetuti riposizionamenti del gagliardetto per reidratare le fibre e recuperare la forma originale dell'oggetto, utilizzando acqua deionizzata; Tintura all'interno del laboratorio dei filati e dei tessuti da utilizzare come supporto con coloranti "Ciba" stabili nel tempo; CONSOLIDAMENTO con supporti locali delle due lacune; Ripristino di alcune cuciture della frangina; Fermatura dei fili slegati

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine



FTAY Didascalia

bandiera bruno rizzieri prima del restauro

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine



FTAY Didascalia prima del restauro

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine



FTAY Didascalia aspirazione

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine



FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine



FTAY Didascalia test sui colori

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine



FTAY Didascalia lavaggio con solvente

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine



FTAY Didascalia lavaggio con solvente

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine



FTAY Didascalia riposizionamento con spillatura delle due bande ricamate

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA


FTAZ Immagine



FTAY Didascalia riposizionamento con spillatura delle due bande ricamate

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine



FTAY Didascalia riposizionamento con spillatura delle due bande ricamate

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine



FTAY Didascalia dopo il restauro

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine



FTAY Didascalia

dopo il restauro