



CD	CODICI	
TSK	Tipo scheda	BDR
NCT	CODICE UNIVOCO	
NCTN	Numero	2011-352
INT	Intervento	Restauro di alcune sculture di protagonisti locali dell'unificazione nazionale
AM	RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI	
AMD	ATTO DI AFFIDAMENTO LAVORI	
AMR	RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI	
AMRL	Legge	L.R. 18/2000
AMRP	Piano di riferimento	2009
LC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCP	Provincia	BO
PVCC	Comune	Bologna

PVCN Sede Museo Civico del Risorgimento

OG OGGETTO

OGT OGGETTO

OGTD Oggetto busto

OGTT Tipologia oggetto scultura in gesso

OGTS Soggetto/ Titolo C. Berti Pichat

AUT AUTORE

AUTN Nome scelto (autore) Monari Carlo

AUTH Sigla per citazione S08/00000730

OG OGGETTO

OGT OGGETTO

OGTD Oggetto busto

OGTT Tipologia oggetto scultura in gesso

OGTS Soggetto/ Titolo C. B. Cavour

AUT AUTORE

AUTN Nome scelto (autore) Monari Carlo

AUTH Sigla per citazione S08/00000730

OG OGGETTO

OGT OGGETTO

OGTD Oggetto busto

OGTT Tipologia oggetto scultura in gesso

OGTS Soggetto/ Titolo G. N. Pepoli

AUT AUTORE

AUTN Nome scelto (autore) Monari Carlo

AUTH Sigla per citazione S08/00000730

OG OGGETTO

OGT OGGETTO

OGTD	Oggetto	busto
OGTT	Tipologia oggetto	scultura in gesso
OGTS	Soggetto/ Titolo	C. Pepoli

AUT AUTORE

AUTN	Nome scelto (autore)	Sarti Diego
AUTH	Sigla per citazione	30690872

OG OGGETTO**OGT OGGETTO**

OGTD	Oggetto	busto
OGTT	Tipologia oggetto	scultura in gesso
OGTS	Soggetto/ Titolo	M. Minghetti

AUT AUTORE

AUTN	Nome scelto (autore)	Sarti Diego
AUTH	Sigla per citazione	30690872

OG OGGETTO**OGT OGGETTO**

OGTD	Oggetto	busto
OGTT	Tipologia oggetto	scultura in gesso
OGTS	Soggetto/ Titolo	G. Mazzini

AUT AUTORE

AUTN	Nome scelto (autore)	Parmeggiani Carlo
AUTH	Sigla per citazione	R08/00001540

OG OGGETTO**OGT OGGETTO**

OGTD	Oggetto	busto
OGTT	Tipologia oggetto	scultura in gesso
OGTS	Soggetto/ Titolo	L. C. Farini

AUT	AUTORE	
-----	--------	--

AUTN	Nome scelto (autore)	Pazzi Enrico
AUTH	Sigla per citazione	S08/00003159

AO	PROGETTO DI RESTAURO	
----	----------------------	--

AOF	ELEMENTI INFORMATIVI	
-----	----------------------	--

AOFB	Notizie storico-critiche	Si tratta di opere a firma dei bolognesi Carlo Monari, Diego Sarti, Carlo Parmeggiani e del ravennate Enrico Pazzi che attraverso i caratteri tipici della ritrattistica celebrativa degli ultimi decenni dell'Ottocento ci restituiscono una bella testimonianza su insigni protagonisti del nostro Risorgimento. Alle figure di Mazzini e Cavour si affiancano infatti quelle di Luigi Carlo Farini, Marco Minghetti Carlo Berti Pichat, Carlo Pepoli e Gioacchino Napoleone Pepoli rispettivamente Presidenti del Consiglio dei Ministri del neonato Regno d'Italia i primi due, sindaci di Bologna, Deputati e Senatori del Regno gli altri.
------	--------------------------	--

AOFG	Stato di conservazione	Le condizioni conservative dei sette busti erano caratterizzate dalla presenza di abrasioni, graffi, piccole rotture e consistenti depositi di polvere accumulati nel corso del tempo, ma soprattutto da incongrue ridipinture a tempera che hanno reso necessario un intervento di recupero.
------	------------------------	---

RE	INTERVENTO DI RESTAURO	
----	------------------------	--

RES	RESTAURO	
-----	----------	--


RESR	Relazione tecnica finale	Per la pulitura delle superfici si è proceduto con una prima spolveratura dei soggetti, poi sono state eseguite diverse prove per recuperare il gesso e la patinatura originale. Per la composizione materica delle ridipinture, difficilmente asportabile, il busto di Berti Pichat è stato pulito con applicazione di sverniciatore neutro, o impacchi di Dimetilsolfossido, e asportazione meccanica. La superficie pittorica originale a finto bronzo, composta da polveri minerali, è risultata particolarmente solida e ben conservata. Sul retro alcune rotture sono state consolidate con iniezioni di adesivi in soluzione acquosa. Maggiori sono state le difficoltà per l'asportazione delle ridipinture sui gessi non patinati. Dopo le prove si è optato per una pulitura a strappo, tipo 'peeling' ; per lo strato più superficiale lo strappo è stato eseguito con vinavil, eliminandolo quando era ancora molto elastico. Successivamente, la seconda ridipintura temperosa, è stata asportata con applicazione di gel Agar agar, sulle parti dove la tempera era maggiormente assorbita dalla superficie del gesso macchiandola sono stati fatti alcuni passaggi a tampone con acetone anidro. Sono state eseguite alcune piccole integrazioni con gesso nelle
------	--------------------------	---

rotture più grandi per evitare la penetrazione di polvere e protette le superfici con una leggera stesura di cera microcristallina, mantenendo l'aspetto naturale del gesso.

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA


FTAZ Immagine



FTAY Didascalia prima del restauro

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA


FTAZ Immagine



FTAY Didascalia particolare

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA


FTAZ Immagine



FTAY Didascalia particolare

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine



FTAY Didascalia

applicazione di gel di Agar sullo strato di tempera a contatto con il gesso

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine




FTAY Didascalia

applicazione di vinavil per strappo della prima ridipinture

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine



FTAY Didascalia

dopo il restauro